

# SAGER Arbex bituminiert

**SAGER Arbex bituminiert** ist eine mit Naturbitumen (ca. 12%) gebundene Holzfaserplatte aus unbehandeltem Nadelholz. Arbex ist diffusionsoffen, feuchtebeständig, wärme- und luftschalldämmend und eignet sich vor allem für die äussere Beplankung von Dach und Wand. Allseitig mit Nut und Kamm.

Anwendungsgebiet: – Dach und Wand

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Rohdichte $\rho$	ca. 240	kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Diffusionswiderstandszahl	5	$\mu$	-
Druckspannung	> 150	kPa	EN 826
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.047	W/mK	EN 12667
Querkzugfestigkeit	> 30	kPa	EN 1607
Wasseraufnahme 24 h	> 1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Biegefestigkeit	> 0.9	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Luftschichtdicke $S_D$ ( $\mu \cdot d$ )	0.10 – 0.12	m	-
Brandkennzahl BKZ	4.3 / B2	-	VKF
Nennstärken	+/- 1	mm	

$\lambda_D$  = Deklarierter Wärmeleitfähigkeits-Wert in W/mK

## Lieferformen

Dicke (mm)	$R_D$ (m <sup>2</sup> K/W)	Breite (mm)*	Länge (mm)*	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Palette
24	0.50	770 / 750	2320 / 2300	Nur in ganzen Paletten möglich	71.45

\*1. Zahl = Bruttoformat, 2. Zahl = Nutzformat

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**Sager AG**  
 CH-5724 Dürrenäsch  
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87  
 Fax +41 62 767 87 80  
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen  
