

SAGEX Zebra

EPS-EN-13163-CS(10)i-MUi-Ti

SAGEX Zebra ist eine durchgehend elastifizierte EPS Dämmplatte.

Anwendungsgebiet: – Fassaden-Aussenwärmedämmung

| Technische Eigenschaften | Daten | Einheit | Norm |
|--------------------------------|---------|---------|----------------|
| Zugfestigkeit | ≥ 80 | kPa | DIN EN 1607 |
| Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0.030 | W/mK | DIN EN 12667 |
| Brandverhalten (BKZ) | 5.1 | - | DIN EN 13501-1 |
| Wasserdampfdiffusion | 30 – 70 | - | DIN EN 12086 |
| Dickentoleranzklasse | T1 | - | DIN EN 13163 |
| Anwendungstemperatur | ≤ 80 | °C | - |

Lieferformen

| Dicke (mm) | R _D (m ² K/W) | Breite (mm) | Länge (mm) | m ² /Paket | m ² /Palette |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 80 | 2.65 | 500 | 1000 | 3.00 | Auf Anfrage |
| 100 | 3.30 | 500 | 1000 | 2.50 | |
| 120 | 4.00 | 500 | 1000 | 2.00 | |
| 140 | 4.65 | 500 | 1000 | 1.50 | |
| 160 | 5.30 | 500 | 1000 | 1.50 | |
| 180 | 6.00 | 500 | 1000 | 1.00 | |
| 200 | 6.65 | 500 | 1000 | 1.00 | |
| 220 | 7.30 | 500 | 1000 | 1.00 | |

Weitere Dicken und Eigenschaften auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sager AG
 CH-5724 Dürrenäsch
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87
 Fax +41 62 767 87 80
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen
