

SAGLAN FAV 40 Light

MW-EN-13162-DS(T+)-WL(P)-MUi-Ti-AFi

SAGLAN FAV 40 Light ist eine steife, hydrophobierte Dämmplatte aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies.

- Anwendungsgebiet:
- Aussendämmung der Wand (Fassaden) hinter Verkleidung
 - Zwischen Sparren mit regelmässigen Abständen oder zwischen Holzbalken
 - Wärme- und schalldämmend für hinterlüftete Fassaden

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Formbeständigkeit	DS (T1)	-	DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.034	W/mK	DIN EN 12667
Wasseraufnahme WL(P)	Auf Anfrage	kg/m ²	DIN EN 12087
Brandverhalten	6q.3/A1	-	DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusion	MU1	-	DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T2	-	DIN EN 13162
Anwendungstemperatur	≤ 250	°C	-
Strömungswiderstand (längenbezogen)	> 5 (AF5)	kPa·s/m ²	DIN EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
30	0.85	600	1250	16.50	198
40	1.15	600	1250	12.00	144
50	1.45	600	1250	9.00	108
60	1.75	600	1250	7.50	90
80	2.35	600	1250	6.00	72
100	2.90	600	1250	4.50	54
120	3.50	600	1250	4.50	54
140	4.10	600	1250	3.75	45
160	4.70	600	1250	3.00	36
180	5.25	600	1250	3.00	36
200	5.85	600	1250	2.25	27
220	6.45	600	1250	2.25	27
240	7.05	600	1250	2.25	27
260	7.60	600	1250	1.50	18

Weitere Dicken oder Abmessung 1000 x 600 mm auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sager AG
 CH-5724 Dürrenäsch
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87
 Fax +41 62 767 87 80
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen
