

SAGLAN (032) SK 32



SAGLAN (032) SK 32 ist eine halbsteife, hydrophobierte Dämmplatte aus Glaswolle mit einseitiger Strichmarkierung.

- Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

– Aussendämmung der Wand (Fassaden) hinter Bekleidung, Wärmedämmstreifen für Kassetten

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.032	W/mK	EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 30	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten	A1	–	EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	–	VKF richtlinien
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250	°C	–
Wasseraufnahme WL(P)	≤ 3	kg/m ²	EN 12087
Wasserdampfdiffusion MU (μ)	1	–	EN 12086
Dickentoleranzklasse T3	-3 / +10	% oder mm	EN 823
Dimensionstabilität DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)			Länge (mm)	m ² /Paket			m ² /Palette		
		405	505	600		5.06	6.31	7.50	91.12	94.70	90.00
60	1.85	405	505	600	1250	5.06	6.31	7.50	91.12	94.70	90.00
80	2.50	405	505	600	1250	4.05	5.05	6.00	72.90	75.80	72.00
100	3.10	405	505	600	1250	3.03	3.79	4.50	54.67	59.90	54.00
120	3.75	405	505	600	1250	3.03	3.79	4.50	54.67	56.90	54.00
140	4.35	405	505	600	1250	2.53	3.15	3.75	45.56	47.30	45.00
160	5.00	405	505	600	1250	2.02	2.53	3.00	36.45	38.00	36.00
180	5.60	405	505	600	1250	2.02	2.53	3.00	36.45	38.00	36.00
200	6.25	405	505	600	1250	1.51	1.89	2.25	27.33	28.40	27.00

Weitere Dicken auf Anfrage



Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.