

SAGLAN (034) SBR top



SAGLAN (034) SBR top ist eine Selbstklemmrolle aus Glaswolle mit Strichmarkierung auf der Sichtseite.

- Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

- Aussendämmung von Dach oder Decke, Dämmung unter Deckungen
- Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach oder nicht begehbare Decke
- Innendämmung Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung von Raumtrennwänden
- Innendämmung der Wand
- Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.034	W/mK	EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 24	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten	A1	-	EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	-	VKF Richtlinien
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250	°C	-
Wasserdampfdiffusion MU (μ)	1	-	EN 12086
Dickentoleranzklasse T3	-3 / +10	% oder mm	EN 823
Dimensionstabilität DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	R _p (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette
60	1.75	1250	7500	9.37	168.75
80	2.35	1250	6500	8.12	146.25
100	2.90	1250	5500	6.87	123.75
120	3.50	1250	4500	5.62	101.25
140	4.10	1250	3500	4.37	78.75
160	4.70	1250	3000	3.75	67.50
180	5.20	1250	3000	3.75	67.50
200	5.85	1250	2500	3.12	56.25
220	6.45	1250	2500	3.12	56.25
240	7.05	1250	2000	2.50	45.00
260	7.60	1250	2000	2.50	45.00

Für Beschichtungen: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen



Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.