

SAGLAN (035) TC



SAGLAN (035) TC ist eine Schalldämmplatte aus Glaswolle.

- Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

– Dämmung von Rauntrennwänden

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 19	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten	A1	–	EN 135010-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	–	VKF Richtlinien
Anwendungsgrenztemperatur	250	°C	–
Wasserdampfdiffusion MU (μ)	1	–	EN 12086
Dickentoleranzklasse T3	-3 / +10	% oder mm	EN 823
Dimensionstabilität DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
45	1.25	630	1010	11.45	183.25
60	1.70	630	1010	7.64	122.16
80	2.25	630	1010	6.36	101.80
100	2.85	600	1010	5.09	81.45

Weitere Dicken oder Abmessungen auf Anfrage



Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.