

SAGER Bande adhésive black



SAGER Bande adhésive black est un band d'étanchéité pour sceller les enveloppes extérieures des bâtiments.

Caractéristiques

L'adhésif spécial sans solvant garantit une adhérence suffisante sur de nombreuses surfaces. SAGER black est un bande adhésive de hautes performances, idéale pour le raccordement étanche au vent d'écrans pour façades. Grâce à SAGER black, les collages des recouvrements, traversées et raccordements de fenêtres à l'extérieur ne sont plus apparentes.

Propriétés techniques

Description	Données	Unité	Norme
Transporteur	Film LDPE, noir, renforcé de filaments, imprimé	–	–
Adhésif	Adhésif à dispersion à base de polyacrylate	–	–
Couverture	Papier siliconé, marron	–	–
Epaisseur (sans couverture)	0.30 – 0.33	mm	EN 1942
Force d'adhérence	≥ 40	N/25 mm	EN 1939**
Résistance à la traction avec un allongement à la rupture	≥ 25, 300%	N/25 mm	EN 14410
Temperature d'application	≥ +5 (recommandé) peut être traité à partir de -10 °C	°C	–
Résistance à la température*	-40 bis +100	°C	–
Tack	excellent	–	–
Résistance à la condensation*	très haut	–	–
Résistance au vieillissement	excellent	–	–
Stockage	à environ 15 °C à 30 °C et max. 65% rel. humidité		

Conditionnement

Epaisseur	Largueur	Longueur rouleau	Rouleau par carton
0.3 mm	60 mm	25 m	10

Domaine d'application

Pour le collage durablement étanche au vent des écrans de façade, des raccords des pourtours et des façade extérieures des façade apparentes apparentes.

Instructions de traitement

Avant le collage, nettoyer le support à l'aide d'un balai, avec de l'air comprimé ou essuyer-le à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (comme de la graisse ou du silicone). Les supports doivent être suffisamment solides et secs.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.

A l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.