


SAGLAN (035) SR 22

SAGLAN (035) SR 22 è un pannello isolante in lana di vetro semirigido e autobloccante, con marcatura su lato a vista.

- Leganti da materie prime rinnovabili

Applicazione

- Isolamento esterno di tetto o soletta, protetto dagli agenti atmosferici, isolamento sotto le solette
- Isolamento tra correntini, tetto con doppio rivestimento, solai sottotetto non praticabili ma accessibili
- Isolamento interno della soletta (sul lato inferiore) o del tetto, isolamento sotto i correntini / struttura portante, controsoffitto ecc.
- Isolamento di costruzione con telai e tavole in legno
- Isolamento di pareti divisorie tra diversi locali
- Isolamento davanti a pareti con doppio rivestimento, isolamento centrale nell'intercapedine
- Isolamento interno della parete
- Isolamento esterno della parete dietro il rivestimento

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Dati	Unità	Norme
Conduktività termica λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Densità apparente ρ	ca. 19	kg/m ³	EN 1602
Comportamento al fuoco	A1	–	EN 13501-1
Gruppo di reazione al fuoco RtF	RF1	–	AICAA
Temperatura limite di esercizio	≤ 250	°C	–
Resistenza alla diffusione del vapore MU	1	μ	EN 12086
Classe di tolleranza dello spessore Ti	T3	–	EN 823
Resistenza alla forma DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Resistenza al flusso dinamico (in riferimento alla lunghezza) AFR	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Forme di consegna

Spessore (mm)	R _p (m ² K/W)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	m ² /pacco	m ² /paletta
60	1.70	400 – 700*	1250	variabile (a seconda della larghezza dei rotoli)	
80	2.25	400 – 700*	1250		
100	2.85	400 – 700*	1250		
120	3.40	400 – 700*	1250		
140	4.00	400 – 700*	1250		
160	4.55	400 – 700*	1250		
180	5.10	400 – 700*	1250		
200	5.70	400 – 700*	1250		
220	6.25	400 – 700*	1250		
240	6.85	400 – 700*	1250		
260	7.40	400 – 700*	1250		
280	8.00	400 – 700*	1250		
300	8.55	400 – 700*	1250		

* Da 400 mm ogni 5 mm | Rivestimento: vedi foglio dati SAGLAN rivestimenti



Le informazioni tecniche si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Applicazioni in casi singoli speciali in condizioni particolari non sono da noi previste ed esulano pertanto dalle nostre responsabilità.