

SAGLAN (035) TC

SAGLAN (035) TC è un pannello in lana di vetro fonoassorbente per pareti divisorie leggere.

- Leganti da materie prime rinnovabili

Applicazione

– Isolamento di pareti divisorie tra diversi locali

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Dati	Unità	Norme
Conduttività termica λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Densità apparente ρ	ca. 19	kg/m ³	EN 1602
Comportamento al fuoco	A1	–	EN 13501-1
Gruppo di reazione al fuoco	RF1	–	AICAA
Temperatura limite di esercizio	≤ 250	°C	–
Resistenza alla diffusione del vapore MU (μ)	1	–	EN 12086
Classe di tolleranza dello spessore T3	-3 / +10	% o mm	EN 823
Resistenza alla forma DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Resistenza al flusso dinamico (in riferimento alla lunghezza) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Forme di consegna

Spessore (mm)	R _D (m ² K/W)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	m ² /pacco	m ² /paletta
45	1.25	630	1010	11.45	183.25
60	1.70	630	1010	7.64	122.16
80	2.25	630	1010	6.36	101.80
100	2.85	600	1010	5.09	81.45

Altri spessori e dimensioni su richiesta



Le informazioni tecniche si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Applicazioni in casi singoli speciali in condizioni particolari non sono da noi previste ed esulano pertanto dalle nostre responsabilità.